

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<b>ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b>	<b>COSMOS LAC Ασάρι Μετάλλων (344-345-346-348)</b>
<b>DESCRIPTION/USES</b>	Ταχυστέγνωτο αλκυδικό ασάρι μετάλλων κατάλληλο για εφαρμογή σε μεταλλικές επιφάνειες πριν το τελικό χρώμα. Προστατεύει από τη σκουριά και ενισχύει την πρόσφυση του τελικού χρώματος. Έχει εξαιρετική καλυπτικότητα και μπορεί να φαβεί με αλκυδικό ή ακρυλικό χρώμα
<b>Διαθέσιμες αποχρώσεις</b>	Άσπρο(345), Μαύρο (348), Γκρι(346) , Κόκκινο (344)
<b>Ιξώδες</b>	18-25 sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
<b>Ειδικό βάρος</b>	0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm <sup>3</sup> /20°C, ASTM D – 1475)
<b>Στερεά κ.β</b>	15-20%
<b>Πτητικές οργανικές ενώσεις</b>	510 g/L
<b>Σημείο Ανάφλεξης</b>	-104 °C (based on propellant)
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	Αφή (1 στρώση,Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%): 10-15 min Πλήρες στέγνωμα (1 στρώση,Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%) : 1h Σκλήρυνση: 24 hours
<b>Απόδοση</b>	5m <sup>2</sup> /L
<b>Γυαλάδα</b>	Ματ
<b>Πίεση περιέκτη</b>	4bar (20 °C) , 8 bar (50 °C)
<b>Περιεχόμενο</b>	400ml
<b>Εφαρμογή</b>	Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, σκουριές και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βιάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις , περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης 10-25 °C
<b>Μετά τη χρήση</b>	Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγεί καθαρό αέριο.
<b>Αποθήκευση</b>	Να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου