

Visto Ready Smooth



Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος

Έτοιμος προς χρήση λευκός λεπτόκοκκος στόκος φινιρίσματος μεγάλων επιφανειών σε μορφή πάστας, κατάλληλος για εφαρμογή σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές από σοβά, γυψοσανίδα ή μπετόν όπου απαιτείται τέλεια επιφάνεια φινιρίσματος (με έντονο φωτισμό, τεχντροπίες κλπ). Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται πολύ εύκολα δημιουργώντας μία πολύ λεία, ομοιόμορφη και συνεκτική επιφάνεια, έτοιμη για βαφή με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνες. Μπορεί να περαστεί ακόμη και σε πάρα πολύ λεπτή στρώση.

Πιστοποιημένος με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 13963.

- Πολύ λείος
- Στρώνεται και τρίβεται εύκολα

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε λευκό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία	5 Kg	18 Kg
--------	------	-------

ΑΠΟΔΟΣΗ

1 Kg/m² για κάθε στρώση 0,5 mm.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται με σπάτουλα ή πιστόλι airless σε μία ή δύο στρώσεις. Τρίβεται μετά από περίπου 3-4 ώρες με γυαλόχαρτο και αφού καθαριστεί, ασταρώνεται (Durovit ή Acrylan Unco Eco) και στη συνέχεια βάφεται με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνες της Vitex. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή 2-3 ώρες. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται μετά από 4-6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με το πάχος εφαρμογής και με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες	200.000 ± 75.000 cP (BROOKFIELD, 25°C)
--------	---

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



Vitex A.E.

Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr